



Тел.: 8 (800) 350-14-45
Web: www.blokada.ru
E-mail: info@blokada.ru

АНТИКОР БЛОКАДА

ТУ 2257-001-86566580-2016

АНТИКОР БЛОКАДА представляет собой композицию на основе специального полиуретана. После высыхания образует антикоррозионное водонепроницаемое воскоподобное покрытие, обладающее высокими адгезионными и защитными свойствами и устойчивое в диапазоне температур от -50°C до +90°C. Перед обработкой поверхность очистить от загрязнений, коррозии и старых отслаивающихся покрытий, затем просушить. Наносить при температуре от - 10°C...+ 35°C. Время сушки 2-24 часа.

Область применения:

- Защита от коррозии трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов, подземных трубопроводов, конструкций в морской воде, судовых покрытий, промышленных покрытий, конструкций агрессивной среде (кислота, щелочь), оборудования (задвижки, вентили и т.д.), том числе черного, цветного металла от подземной коррозии, строительных конструкций, кузова автомобиля;
- для защиты от коррозии металлических гаражей, погребов, теплиц, крыш, ограждений и т.п.;
- для защиты от гниения деревянных конструкций, подверженных воздействию повышенной влажности;
- для антикоррозионной обработки нижней, наружных и внутренних поверхностей и оперения кузова автомобиля;
- для проведения гидроизоляционных работ.

Преимущества Антикора Блокада:

- Быстрая и простая система защиты от коррозии;
- Прекрасная сцепляемость с любыми видами покрытий;
- Высокая стойкость к воздействию солнца, воды, осадков, кислот, щелочей, нефтепродуктов и агрессивных сред;
- Идеальный материал для покрытия криволинейных и геометрически сложных поверхностей;
- Легкий вес;
- Отсутствие в необходимости применения специальных инструментов и крепежа;
- Длительный срок эксплуатации;
- Благодаря отсутствию вредных веществ, Антикор Блокада является экологически безопасным материалом.

Суммарный расход (в 1-2 слоя): 0.5- 1.0 кг/м².

Очиститель: Ксилол.

Упаковка: Металлические ведра 5, 15 и 25кг.



Тел.: 8 (800) 350-14-45
Web: www.blokada.ru
E-mail: info@blokada.ru

Хранение и транспортировка:

Хранение и транспортировка материала осуществляется в плотно закрытой таре при температуре от -20°C до +30°C, влажности воздуха не более 80%, вдали от прямых солнечных лучей. Упаковка груза для транспортировки должна обеспечивать правильность установки ёмкостей и сохранность тары. Нарушение целостности тары влечёт к порче материала.

Подготовка к нанесению материала:

АНТИКОР БЛОКАДА полностью готов к применению. Перед нанесением его необходимо перемешать. Перемешивание производить с помощью дрели или миксера на низких оборотах. При использовании дрели с лопастной насадкой или миксера - максимально допустимая скорость перемешивания – 100 об/мин. Превышение скорости вращения приведет к попаданию воздушных пузырьков в материал.

При необходимости сделать материал более жидким добавить Ксилол. Количество ксилола, добавляемое в материал может составлять не более 5% при нанесении кистью и не более 3% при нанесении оборудованием (аппаратом безвоздушного распыления). При большом сроке хранения внутри тары допускается расслоение на фракции.

Нанесение :

Рекомендуется работать кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Наносить покрытие на небольшие поверхности или участки со сложной конфигурацией можно с помощью кисти. Поверхности площадью от 100 м² можно обрабатывать с помощью безвоздушного распылителя с рабочим давлением 180-230 бар. (ВАЖНО!!! Не все безвоздушные распылители подходят для работы с покрытием Блокада. Рекомендации по подбору, настройке и работе с безвоздушными распылителями уточняйте у производителя или ближайшего представителя).

Срок полного высыхания одного слоя покрытия толщиной 0,4-0,5мм – от 2 до 24 часов.

Наносить следующий слой можно после состояния стабилизации первого слоя.

Рабочий слой составляет до 1 мм.