



Тел.: 8 (800) 350-14-45
Web: www.blokada.ru
E-mail: info@blokada.ru

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ-ПРАЙМЕР БЛОКАДА

ТУ 2257-001-86566580-2016

Грунт-праймер Блокада является однокомпонентным полиуретановым составом с высоким проникновением в поры материала на который он наносится. На поверхности после высыхания образуется износостойкое тонкослойное покрытие. Рекомендуются для подготовки бетонных, металлических, деревянных поверхностей перед нанесением полиуретановых покрытий. Грунт-праймер Блокада применяется и как отдельно взятый материал для обеспыливания бетонных поверхностей и цементных стяжек, для укрепления старых поверхностей и для применения в помещениях с высокой степенью нагрузок. Используется в промышленных, производственных, административных и гражданских помещениях как общего, так и специального назначения. При использовании автотехники с шипованой резиной для большей износостойкости применяется вместе с кварцевым песком. Является антикоррозийным покрытием стальных и металлических конструкций. Отлично подходит для консервации фундамента на зиму, т.к. запечатывает поры.

Полимерный грунт-праймер Блокада используется в том числе, с такими материалами, как однокомпонентная полиуретановая гидроизоляция жидкая кровля Блокада и двухкомпонентное покрытие полиуретановый наливной пол Блокада. В данном случае он является подготовительным слоем при нанесении этих материалов и создает хорошую адгезию для их дальнейшего нанесения.

Область применения:

- Гидрозащита, обеспыливание и упрочнение: бетон, кирпич, старые рулонные основания и покрытия.
- Антикоррозионная защита металлических конструкций.
- Защита резервуаров для хранения технической и питьевой воды, пищевых продуктов, химических веществ, трубопроводов.
- Защита дерева, ДВП, шпона и т.д. в том числе и от воздействия морской воды.

Преимущества грунта праймера Блокада:

- Технологичность и удобство нанесения. Наносится кистью, короткошерстным велюровым валиком, безвоздушным распылителем.
- Наносится даже при отрицательных температурах.
- Высокая стойкость отвержденной пленки к истиранию.
- Эффективное сопротивление механическим и ударным нагрузкам.
- Хорошая адгезия с большинством строительных материалов
- Сохраняет гибкость, в том числе и при отрицательных температурах.
- Может колероваться.

Суммарный расход (в 1-2 слоя):

80 - 125 г/м² - по металлу и не впитывающим поверхностям;
125 - 200 г/м² - по бетону;
200 - 300 г/м² - по дереву.

Очиститель: Ксилол

Срок хранения: 6 месяцев с даты производства, в герметичной упаковке при температуре хранения +5°C ...+25°C.

Упаковка: Металлические ведра 5кг, 10кг, 20кг.

Подготовка основания:

Цементные основания должны быть ровными, без выбоин, способными выдерживать нагрузку (прочность не менее М200). Остаточная влажность не более 10%. Рабочая температура основания -5°... +25 °С. Относительная влажность воздуха не выше 70%. Неподвижные усадочные и прочие трещины и выбоины основания должны быть расшиты и, после предварительного грунтования, обработаны соответствующими ремонтными составами. В качестве ремонтного состава для выбоин может использоваться смесь грунта-праймера Блокада с сухим кварцевым песком в соотношении 1:4. Поверхность цементных оснований должна быть сухой, очищенной от цементного молочка, грязи, масел, обеспылена.

Металлические поверхности должны быть очищены от осыпающейся ржавчины и обезжирены. Пескоструить ржавую поверхность не следует. Деревянные основания должны быть обеспылены.

Нанесение материала в качестве грунта:

Перемешать низкооборотной дрелью до образования однородной массы. Нанести первый слой грунта на основание при помощи безвоздушного распылителя, кисти или валика. Нанести, в случае высокопористого основания, второй и последующие слои грунта-праймера Блокада. Второй и последующие слои наносятся при обычных условиях (+20°C) через 1–2 ч, но не позже 20 ч после нанесения предыдущего слоя.

Качество грунтования поверхности, в случае пористых оснований, увеличивается при нанесении грунта-праймера Блокады в несколько слоев по принципу «мокрый по мокрому», выдерживая послойную сушку 1-2 ч;

Недопустимо использовать цветной грунт-праймер Блокада в качестве первого проникающего слоя!

Цвет	Прозрачный в желтизну
Содержание сухого остатка	50%
Вязкость при +25 °C	~60-150 мПа×с
Плотность при +20 °C	~1,0 г/см ³
Оптимальная температура нанесения	+5°C ...+35°C
Время отверждения до степени 3 при +20 °C	50-80 минут
Время послойной сушки при +20°C	1-2 часа
Пешеходная нагрузка при +20°C	24 часа
Транспортная нагрузка, полная водо- и химстойкость при +20°C	5-7 дней
Температура эксплуатации	-45°C ... +90°C